



サビキラー PRO は どんなサビにも直接塗れる

これまでの錆転換塗料では出来なかった部分の処理が可能となり用途が大幅に広がりました。身近なものから公共物まであらゆるもののサビの進行・再発を止め、よみがえらせます。

一般鉄部（室内外部）・鉄骨階段・トタン屋根・フェンス・灯油タンク類・自動車・バイク・自転車・遊具・メッキ類・農機具・ビニールハウス・シャッター・スポーツ器具・アウトドア器具・エアコン室外機等



サビキラー PRO 塗装後は そのままでも上塗りでも OK

サビキラー PRO を塗装した後は、上塗りをしてもしなくても（シルバー色そのままの仕上がり）OKです。上塗りをする場合は、水性～油性塗料（カラーも問いません）何でも使用が可能です。

そのまま	上塗り水性塗料	上塗り油性塗料
○(シルバー)	○	○



▲サビキラープロ塗布

▲上塗り仕上げ



▲上塗りせずにそのままシルバー仕上げ



▲下地処理としての使用も OK



▲部分的な塗装だけでも



▲全面塗装も OK（錆がない所も塗装可能）
※サビのないツルツルした部分は目荒らしをしてください



サビキラー PRO と併せて こんな使い方もできます

サビて腐食した箇所には

サビキラープロ + バンジエイド

バンジエイドはサビて腐食した穴や劣化した部分に張り、紫外線に当てるだけでガチガチに硬化し、修復が可能な補修シートです。湿布を貼るような感覚で施工が可能なので、女性でも簡単に作業ができ、補修部の大きさに合わせてハサミでカットできます。



上塗り塗装 バンジエイド貼付

さらに防錆力を高めるために

環境にやさしいオール水性塗料で上塗り仕上げ

① サビキラープロ + サビキラーカラー

サビキラープロで錆を止め、サビキラーカラーで錆を予防します。サビキラーカラーの防錆力は油性塗料を上回るほどで錆を寄せ付けず、鮮やかな色で仕上げ塗装ができます。



サビキラープロ サビキラーカラー

② サビキラープロ + ラバーロック

ラバーロックは防水・耐酸性・耐アルカリ性・断熱・電気絶縁性に優れたオールマイティ塗料。この組み合わせ最強です。



車の下回りも

すぐに錆を落としたい場合は こんな方法も！



漬け込み式サビハイダー & スプレー式サビハイダークイック

タンク内部の錆には漬け込み式サビハイダー、瞬時に錆を落としたい時やお風呂場やキッチンの錆染みや錆垂れにはスプレー式サビハイダークイックであっという間に錆が落ちます。塗装はできないけれど錆を落としたい時はサビハイダーにお任せ！



BAN
Z

RUST CONVERTER PAINT

水性

サビキラー PRO

錆転換塗料

簡単 DIY で身近なサビを処理しよう！



ガレージに

室内にも

いつも身近にサビキラープロ

BAN 株式会社
BAN-ZI

〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 118

フリーダイヤル 0120-012-280

E-mail: info@ban-zi.jp

オフィシャルサイト



200g 1kg 4kg 16kg

水性

サビキラー PRO

錆転換塗料

PRO

簡単 DIYで身近なサビを処理しよう!



トタン



施工前

施工後



自転車



直接塗れる

サビに触れることで赤錆から進行しない黒錆に転換します。その為サビ落としせずサビに直接塗れます。浮き錆や汚れは落としてください。

ケレン作業不要

通常の錆止め塗料は錆落とし(ケレン)が必須ですが、サビキラープロはその必要がなく手間やコストもカット。

水性塗料

通常錆止め塗料は油性が多い中、サビキラープロは環境に優しい水性塗料です。サビは水を吸収しやすいので根元まで浸透し、油性以上の効果を発揮。

臭いなし

臭いはほぼなし、有害な物質は一切含まないためお子様やお年寄り、ペットがいても安心して塗装できます。



8つの特長

保管も安心

水性塗料なので、シンナー等も使用することがなく、火災の心配がありません。その為ご家庭でも安心して保管ができます。

上塗りも可能

水性・油性どちらでも上塗りできるので、お好みの色や塗料で仕上げが可能です。※乾燥時間は守ってください。

反応をお知らせ

塗装後黒っぽい斑点で錆転換反応が行われたことをお知らせくれます。※サビによって反応が進むので斑点が出なくても錆転換反応は行われています。

取替えより経済的

錆止め効果が高いので、何度も塗替えの必要がなく経済的です。取替える前の救世主です。

注意事項！施工の前に必ず確認ください

- 間違えて塗装した場合は、本品が乾かないうちに布等で拭き取ってください。
- 使用後の余った塗料は容器に戻さないでください。
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時は塗装しないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 風通しの良い屋外で作業してください。

必要な道具



- ①サビキラープロ ②刷毛 ③カップ
 - ④手袋(軍手等) ⑤ウエス(雑巾)
- 必要に応じて
金たわし・ブラシ、養生テープ、シート

STEP 1 浮きサビの状態を確認

鉄部表面の浮きサビ、浮いた塗膜は金たわしやブラシ、やすり等で落としてください。油分がある場合は洗浄シンナーで拭取ってください。塩分が付着している(海水や潮風等)場合は必ず水洗いしてください。



←浮きサビ

※シンナーがない場合は家庭用食器洗い洗剤で代用できますが、その場合は必ずしっかり水洗いしてください。

STEP 2 塗らない部分の養生と塗料準備

① 塗らない部分が汚れないようにマスキングテープ等で養生します。



←養生

② ご使用前に必ず中身を十分にかきまぜてからご使用ください。

※強く振ると気泡がでやすくなります。気泡ができた場合はなくなってからか、つぶしながら塗装してください。



※攪拌する前にふたを開けると性能上黒っぽい色に見えます。よく攪拌すると右記のようにシルバー色になります。



③ 使用する量を別容器に移してご使用ください。

- 目に入った場合は直ちに大量の流水でまぶたの裏まで十分に洗ってください。
- 皮膚に付着した場合は皮膚用の洗剤で十分に洗い落してください。
- 直射日光が当たらない、5℃以上40℃以下の場所に保管してください
- 誤って洋服等に塗料が付いた場合は、乾く前に直ちにぬるま湯で洗い流してください。
- 容器を捨てる場合は中身を使い切ってから、残った塗料を廃棄する場合は地域の廃棄処分規則に従ってください。

STEP 3 前処置、一度塗り

サビが深い(ひどい)場合は
前処置として塗料：水(塗料)を1：1で希釈します(水っぽい状態)

★参照



前処理



1回目

水性用刷毛やローラー等で塗装してください。
※エアレスガン・カップガンも使用できます。
1回目は通常希釈0~5%の希釈で塗装します。

2~3時間乾燥させます

細かい箇所を塗装する場合は、絵具用筆等を使用すると便利です。
(塗装後素早く水洗いしてください)



STEP 4 乾燥させてから、二度塗り

2~3時間乾燥させた後、
2回目は通常希釈0~5%の希釈で塗装します。



2回目

STEP 5 養生を剥がして完成

2回目塗装後3~5時間乾燥させます。



完成

STEP 6 上塗りする場合は

水性塗料なら8時間以上、油性塗料なら24時間以上空けてから塗装してください(20℃)

※サビキラープロ塗装後に上塗り塗装をするまでの最長間隔時間に制限は設けておりません。ただし数日以上空けてから塗装する場合は、洗浄してから施工してください。

希釈率(水道水)

前処置	通常サビ		ひどいサビ	
	本品	水	本品	水
1回目	100%	0~5%	100%	0~5%
2回目	100%	0~5%	100%	0~5%



塗料1：水1
塗料と水が同量

錆転換反応について

塗装後、表面に黒色や茶色っぽい色が浮かんできた場合は、錆と良く反応(錆転換)している印です。サビによって反応の出方が全く違います。その為反応が出ない場合もしっかり反応していますのでご安心ください。反応色が出た場合は必ずもう一度塗装してください。

円状



茶色系

点状



黒色系

大きい斑点



2~3回塗布した後も反応色が出る場合があります。その際は半日以上時間を置いてから再度サビキラープロを塗布していただくか他の上塗り塗料を塗布してください。サビキラープロの効果・性能上の問題はございません。サビキラープロは2回塗り以上で充分な効果が得られます。